



BOSTIK

PROseal 2K

2-komponents folielim.

2025-09

FORDELER

- Sementbasert folielim
- For skjøter, tetninger og tilbehør i forbindelse med folien
- Kan brukes både innendørs og utendørs
- EC1 Plus-godkjent
- Systemet er godkjent i henhold til EAD 030436-00-0503
- Godkjent i PRO LX tettesjiktssystem
- Testet ned til -20 °C
- Elastisk



PRODUKTBESKRIVELSE

PROseal 2K del A+B er et 2-komponents folie- og skjøtforseglingslim for liming av overlapp (skjøter), rørmansjetter, tettesjiktremser og indre og ytre hjørner. Kan også brukes til å lime tettesjiktfolien til mange forskjellige underlag. Bostik PROseal 2K består av en pulverdel (del A) som inneholder sement, og en væskedel (del B) som inneholder dispersjon/oppløsning. Det blandede produktet har en jevn konsistens som er lett å påføre med rull, fintannet sparkel eller pensel.

BRUKSOMRÅDER

Bostik PROseal 2K er et herdende (kjemisk tørkende) folie- og skjøtlim som brukes i Bostik Våtromskonstruksjoner VTF-X, "gulv og vegg" (se monteringsanvisning for dette systemet).

Produktnr.	Farge	Innhold	Antall per Pall	EAN
30627920	Hvit, A	5 kg	224	7311020083137
30627727	Hvit, B	5 kg	44	7311020083120
30630607	Hvit, A	2 kg	72	7311020083328
30627728	Hvit, B	2 kg	72	7311020083113



TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	+10 °C til +25°C
Blandingsforhold	1 Del A : 1 Del B
Tetthet på oppløsning	1,03 kg/l
Materialtype	Del A: Sement hvit Del B: Akryldispersjon/ akryl-oppløsning
Forbruk	Blandede produkt: 0,75 kg/m ²
Sjikttykkelse	Folielim: 0,75 kg/m ² Tilstøtende fukt: 1,8 kg/m ²
Brukstid	Ca. 2 timer ved 20 °C
Herdetid	8 timer ved 20 °C
Kan belegges	Etter ca. 12 timer ved 20 °C
Fullt belastbar	7 døgn ved 20 °C
Godkjenninger	ETA, EC1 Plus
Emballasje	5 kg + 5 kg / 2 kg + 2 kg
Holdbarhet/lagring	24 måneder ved 20 °C i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og kjølig.

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Før arbeidet startes, skal det kontrolleres at underlaget er bærekraftig, rent og tørt. Eksisterende materialer med svake overflater skal fjernes, for eksempel våtromsbelegg, sandsparklede og malte overflater. Eventuelle avvik i underlag og påføring på eksisterende underlag skal noteres i kvalitetsdokumentet.

Den relative fuktigheten (RF) i underlaget skal ikke overstige 85-90 %. Treplater og bjelkekon-struksjonen skal ha tørket godt før passende platemateriale og tettesjiktet monteres, 8-12 % fuktighet.

Materialet og underlaget skal ha en temperatur på minst +10 °C før montering/påføring påbegynnes.

Temperaturen skal være minst +10 °C og maks. 25 °C.

Sprekker som er større enn 2 mm mellom rør og vegg, samt sprekker i vegg- og gulvvinkler sparkles eller fuges med Bostik akrylfugemasse eller sementbaseret fugemasse før tettesjiktet mm. påføres. Se videre i monteringsanvisningen PRO folietettesjikt.

Rørgjennomføringer skal være utført i henhold til anvisningene i Säker Vatten (www.sakervatten.se).

FORBEHANDLING

Underlaget skal normalt alltid forbehandles med GRIP A560 Classic, fortynnet 1:3 (primer:vann) og påføres en gang på et normalt sugende underlag. På sterkt sugende underlag anbefales det 2 påføringer. Primeren fortynnes med vann 5:1 (primer:vann) på gulvgipsplater og gulvspanplater. Start alltid med å måle opp mengden vann for å få riktig blandingsforhold. Tilsett vann +5 til +20 °C. Påfør og la tørke i maks. 24 timer. Ved bruk av keramiske materialer i våtrom skal underlaget alltid behandles med Bostik tettsjiktssystem (membran).

BLANDING OG PÅFØRING

Bland like vektdele av Bostik PROseal 2K del A (pulver) med Bostik PROseal 2K del B (dispersjon/opplosning) med en visp/mikser med lav hastighet. Bland i et par minutter til en jevn, klumpfri konsistens. Blandingen (5 kg + 5 kg) bør ikke deles for å unngå blandingsfeil. Blandingen skal brukes i løpet av ca. 2 timer. Bruk ruller, limspredere eller pensler til påføring. Påfør væske, monter folie, tettesjiktremser og tilbehør i den ferske PROseal 2K-massen, gni inn og sørg for overfukting ved monteringen. Forsegl alle skjøter med Bostik PROseal 2K, ca. 50 mm. på hver side av skjøten.

Informasjonen og anbefalingene her er utelukkende basert på Bostiks undersøkelser og kan ikke garanteres å være nøyaktige. Produktets ytelse, holdbarhet og bruksegenskaper er avhengig av mange variabler, inkludert typen materiale som produktet skal påføres på, miljøet hvor produktet oppbevares eller påføres, og utstyret som brukes til påføring. Enhver endring i noen av disse variablene kan påvirke produktets ytelse. Det er kjøpers ansvar å teste – før produktet tas i bruk – produktets egnethet for den tiltenkte bruken under de forhold som vil råde på tidspunktet for tiltenkt bruk. Bostik garanterer ikke egnetheten til produktet for noen bestemt bruk. Produktet selges i samsvar med Bostiks vilkår og betingelser for salg som følger med produktet på salgstidspunktet. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som at det ikke finnes noen relevante patenter eller som en tillatelse, oppfordring eller anbefaling til å bruke noen av oppfinnelsene som omfattes av et patent uten tillatelse fra patenthavere.

Produktet inneholder sement og virker irriterende. Alle brukere må forstå og bruke sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er mulig å få på forespørsel og er også tilgjengelig på produsentens nettside. Se også www.bostik.se

GJENVINNING

Generering av avfall må unngås eller minimeres der dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Bruk et autorisert renovasjonsselskap for håndtering av overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Avhending av dette produktet må alltid utføres i samsvar med miljøvernkrav og med lovene for avfallshåndtering. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vannveier og avløp.

OBS

Betongplater på mark og kjeller bør kontrolleres for tilstøtende fuktighet og i samråd med Bostik. Hvis det forekommer tilstøtende fuktighet, anbefales det at bare dusjrom, overflater som ikke vannes regelmessig forsegles eller utføres i samråd med byggherre/konstruktøren.

Diffusjonsåpen tetningsmembran: Underlaget primes med Bostik Primer GRIP A920 Premium ufortynnet. Bland PROseal 2K og påfør blandingen med rulle i hjørner og kanter. Monter remser og hjørner i det våte limet og gni fast. Påfør et ekstra lag PROseal 2K for å forsegle alt.

På vegger og gulv påføres PROseal 2K med en rulle eller en 6 mm tannsparkel. Totalt forbruk er 1,8 kg/m². Glatt ut hele overflaten med en slettsparkel for å fjerne riller og oppnå en jevn overflate. Tykkelsen skal være minst 1 mm og maks 2 mm.

Regler for vann- og avløpsinstallasjoner er ikke inkludert i BBV, og for disse henvises det til Bransjeregler for sikker vanninstallasjon. Se www.sakervatten.se. Regler for elektriske installasjoner er ikke inkludert i BBV, og for disse henvises det til gjeldende svenske standarder. Se www.elsakerhetsverket.se. Regler for malerarbeid inngår ikke i BBV, og for disse henvises det til malerbransjens (MVKs) bransjeregler for våtrom.

SIKKERHET

For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet på:
www.bostik.com/norway/no/

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.com/s

