



Bygningsdel

- ✓ Gulv
- ✓ Vådtrum
- ✓ Indendørs
- ✓ Udendørs

Underlag

- ✓ Beton
- ✓ Pudslag

Lagtykkelse

- ✓ 20-80 mm



6998 betomix quick low dust

Cementbaseret, plastforstærket tørbeton til støbning af betongulve og betonreparation ude og inde, i våde og tørre rum

- Cementbaseret hurtighærdende støbemasse
- Klar til overfladebehandling efter 3 timer
- Velegnet til reparation og renovering
- Støv reduceret

Kemisk cementbaseret, vandfast og frostsikker tørbeton (ikke selvnivellerende) til støbning af betongulve/slidlæg, reparation af betonoverflader samt faststøbning af beslag, søjler m.v.

6998 betomix quick leveres i 20 kg sække.

Produktbeskrivelse

Kemisk cementbaseret, plastforstærket, hurtighærdende, vandfast og frostsikker tørbeton. Støv reduceret.

Tekniske data

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Densitet, våd: | 2100 kg/m ³ |
| Produktegenskaber jf. EN 13813: CT | C25F5 |
| Anvendelsestid: | ca. 60 min. |
| Hærdetid v/18°C til let gangtrafik/overfladebelægning: | ca. 3 timer |
| Laveste arbejdstemperatur: | 6°C |
| Anbefalet arbejdstemperatur: | 10-20°C |
| Forbrug: | 1,9 kg/m ² /mm lagtykkelse |
| CE | Se information på ydeevnedeklaration - DoP |

Anvendelsesområde

Til støbning af betongulv/slidlæg og svømmende gulv, reparation af huller og lunger på beton samt forankring af beslag, søjler m.v. i våde og tørre områder inde og ude.

Underlagstyper

6998 betomix quick kan udlægges som fast forankret slidlæg i lagtykkelser fra 20-80 mm på underlag af beton.

6998 betomix quick kan udlægges som svømmende gulv (lagtykkelser 35-80 mm) uden armering på faste underlag med glidelæg eller med armering og glidelæg på underlag af f.eks. isolering. Glidelæg udføres af 2x0,15 mm PE plastfolie.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være bæredygtigt, stabilt, sammenhængende, rengjort for støv, fedt og cementslam. Eventuel betonhud (cementslamhinde) og svage dele af betonunderlag skal afhugges eller bortslibes. Løst støv fjernes med støvsuger. Fedt, olie med videre fjernes med 7110 base cleaner, højtrykspuling eller anden effektiv rengøringsmetode.

Priming/svumning

Priming er normalt ikke nødvendig.

Ved fast forankret slidlæg med lagtykkelser under 30 mm 6998 betomix quick skal vedhæftning altid sikres ved svumning med 4180 primer blandet med vand i forholdet 1:2 og tilsat 6988 betomix quick pulver til en tilpas tyktflydende masse.

Udførelse

20 kg 6998 betomix quick pulver blandes med 1,4 – 1,5 liter rent vand til en klumpfri masse. Mindre portioner kan blandes med langsomtgående, spiralformet omrører. Større portioner blandes i tvangsblender. Sørg for at både pulver og vand er tempereret.

Massen kan anvendes i ca. 60 minutter efter blanding ved en rumtemperatur på 10-18°C.

Påfør den blandede masse straks og arbejd den godt ind i underlaget. Grovafretning kan foretages med skinne/retholt efter ledere.

Arealer over 30-36 m² bør feltopdeles under hensyntagen til rummets dimensioner. Evt. armering skal brydes i feltopdelingen.

Efter 1 – 1½ time begynder massen at sætte sig, og overfladen kan filtses og derefter evt. glittes.

Overfladen kan anvendes som færdiggulv eller overfladebelægges efter 3 timer.

Den nyudstøbte masse skal beskyttes mod tvangstørring under hærdeprocessen.

Arbejdshygiejniske forhold

MALkode 00-4 (1993) PR nr. 2213991

Produktet indeholder cement.

Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes.

6998 betomix quick er garanteret kromneutraliseret i 12 måneder.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsblad.

Emballage

20 kg plastsække.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske specifikationer min. 6 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage. Kan anvendes efterfølgende, - dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærde-tid.

Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og flise-forretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com