

Mapeguard WP Adhesive

Tvåkomponents, snabbtorkande elastisk cementbaserad fästmassa för limning och försegling av överlappning hos Mapeguard WP 90 (och Mapeguard WP 200) och tillhörande Mapeguard Tät detaljer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Montering av **Mapeguard WP 90**.
- Montering och försegling av överlappning och tät detaljer hos **Mapeguard WP 90** (och **Mapeguard WP 200**).
- **Mapeguard WP Adhesive** är lämplig för användning på väggar och golv.

TEKNISKA EGENSKAPER

Mapeguard WP Adhesive är ett tvåkomponents cement- och bindemedelsbaserat bruk med finkornig utvald ballast, specialtillsatser och syntetiska polymerer i vattendispersion, blandade enligt en formel utvecklad i MAPEI:s egna forskningslaboratorier.

När de två komponenterna blandas, erhålls en massa med mjuk och formbar konsistens. Den kan appliceras med borste eller roller eller med spackel.

REKOMMENDATION

- Använd inte **Mapeguard WP Adhesive** till tjocka skikt (mer än 2 mm per skikt).
- **Mapeguard Adhesive** kan bara appliceras om temperaturen är över +5°C.
- Tillsätt inte cement, ballast eller vatten till **Mapeband WP Adhesive**.
- Skydda från vatten under de första 24 timmarna efter applicering.

APPLICERING

Förberedning av underlaget

Mapeguard WP Adhesive används på torra, rena skikt av **Mapeguard WP 90** (och **Mapeguard WP 200**) eller tillhörande **Mapeguard Tape**. Eller som monteringslim för **Mapeguard WP 90** på underlag av betong, puts eller godkända våtrumsskivor.

Beredning av blandningen

Häll komponent B (vätska) i en lämplig ren behållare. Tillsätt sedan långsamt komponent A (pulver) under omrörning med mekanisk omrörare. Blandningsförhållande: komp A: komp B = 1: 0,8. Blanda noggrant (med ett blandningsförhållande för komp A: komp B = 1: 0,8) under flera minuter, och ta sedan bort pulver som fastnat på sidorna och botten i behållaren. Fortsätt blanda tills det är helt blandat. En mekanisk omrörare med låg hastighet rekommenderas för ändamålet för att förhindra att alltför mycket luft kommer in i blandningen. Undvik att blanda produkten manuellt.

Applicering

Mapeguard WP Adhesive kan appliceras med borste, roller eller spackel.

När fästmassan har applicerats, måste överlappningen hos **Mapeguard WP 90** (och **Mapeguard WP 200**) eller tillhörande **Mapeguard ST Tätband** sammanfogas så snabbt som möjligt genom att fullständigt bädda in dem i fästmassan och undvika luftfickor. Det rekommenderas att pressa fast förseglingsbandet genom att trycka med den släta sidan av tandspackeln i sned vinkel. Ett annat alternativ är att trycka med en lämplig tryckroller.

TEKNISKA DATA (typiska värden)		
PRODUKTIDENTITET		
	komp. A	komp. B
Konsistens:	pulver	vätska
Kulör:	ljusbrun	vit
Skrymdensitet (g/cm ³):	1,3	–
Densitet (g/cm ³):	–	1,04
Andel torr, fast substans (%):	100	54
APPLICERINGSDATA (vid +20°C - 50% R.F.)		
Kulör efter blandning:	brun	
Blandningsförhållande:	komponent A : komponent B = 1 : 0,8	
Konsistens:	vätska	
Blandningens densitet (kg/m ²):	1400	
Appliceringstemperatur:	från +5°C / +35°C	
Brukstid:	mer än 45 min	

Torknings- och monterings tiden blir kortare vid högre temperaturer och längre vid lägre temperaturer. Omgivningstemperaturen för installationen får inte vara lägre än +5°C innan den slutliga härdningen ägt rum. Materialet är lämpligt för användning på väggar och golv.

Rengöring

Verktyg och behållare ska rengöras med rikligt med vatten medan **Mapeguard WP Adhesive** fortfarande är färskt. Ytor ska rengöras med en fuktig trasa innan fästmassan torkar.

ÅTGÅNG

5 cm överlapp på **Mapeguard WP 90**
100 g/m.
12,5 cm överlapp på **Mapeguard ST Tätband** 250 g/m.

FÖRPACKNING

Enhet om 6,75 kg (3 kg säck + 3,75 kg dunk).

LAGRING

Mapeguard WP Adhesive komponent A kan

förvaras 12 månader i originalförpackning på torr plats.

Mapeguard WP Adhesive komponent B kan förvaras 24 i obruten originalförpackning. Förvara **Mapeguard WP Adhesive** på torr plats vid en temperatur på minst +5°C.

Mapeguard WP Adhesive komponent A svarar mot kraven i Annex XVII i Regel (EC) N1907/2006/REACH) del 47.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER UNDER OCH EFTER APPLICERING

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid temperaturer runt +20°C.
- Vid varm väderlek rekommenderas att produkten hålls undan från direkt solljus (både pulver och vätska).

SKYDDSÅTGÄRDER

Mapeguard WP Adhesive komponent A anses inte vara skadlig enligt gällande normer och riktlinjer för blandningar. Den innehåller speciella hydrauliska bindemedel som,

när de är i kontakt med svett eller andra kroppsvätskor, kan orsaka en lätt irriterande alkalisk reaktion.

Mapeguard WP Adhesive komponent B anses inte vara skadlig enligt gällande normer och riktlinjer för blandningar.

Vi rekommenderar att använda skyddshandskar och skyddsglasögon och att de vanliga förhållningsreglerna för hantering av kemikalier följs.

För mer ingående information om säker hantering av våra produkter, se våra senaste utgåvor av säkerhetsdatabladet för produkterna.

FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

NOTERA!

Trots att de tekniska detaljerna och rekommendationerna i denna publikation

representerar det bästa av vår kunskap och erfarenhet, måste ovanstående information alltid betraktas som indikationer. Därför skall den som använder produkten på förhand försäkra sig om att den är lämplig för den aktuella applikationen, och användaren själv är alltid ansvarig för konsekvenser i samband med användandet av produkten.

Vänligen referera till senast uppdaterade versionen av tekniskt datablad, tillgängligt på vår webbsida www.mapei.se

Alla referenser på produkten är tillgängliga vid förfrågan och på Mapeis hemsida www.mapei.se



**Mapeguard WP
Adhesive**



BUILDING THE FUTURE

All reproduction of text, photographs and illustrations
som publiceras i detta dokument förbjudes

10-10-2015 (S)